



DEKAPHON 958

Unterbodenschutz

DEKAPHON 958 ist ein umweltfreundlicher, wasserbasierter, überlackierbarer Unterbodenschutz mit guten Steinschlagschutz- und Antikorrosionseigenschaften sowie Steinschlag-Widerstand. Nachdem das Produkt völlig getrocknet ist, bleibt ein elastischer Film, der den Fahrzeugkörper vor Steinschlag und Straßensalzen, sowie verschiedene Klimabedingungen schützt.

DEKAPHON 958			
Art. Nr.	Größe	Verpackung	Farbe
6154512	1 L	Dose	Schwarz
6119612	20 L	Hobbock	Schwarz

Ihre Vorteile:

- **Wasserbasiert**
- **Schnell trocknend**
- **Umweltfreundlich**
- **Steinschlagschutz**
- **Sehr gute Widerstandsfähigkeit gegen Verwitterung, Korrosion und Abrieb**

DEKAPHON 958 Unterbodenschutz

Technische Details

Produktbeschreibung

DEKAPHON 958 ist ein umweltfreundlicher, wasserbasierter Unterbodenschutz mit guten Steinschlag- und Antikorrosionseigenschaften sowie Steinschlag-Widerstand. Nachdem das Produkt völlig getrocknet ist, bleibt ein elastischer Film, der den Fahrzeugkörper vor Steinschlag und Straßensalzen schützt und guten Schutz gegen verschiedene Klimabedingungen bietet. In diesem Zustand kann mit herkömmlichen 2k-acrylic, Wasserbasis-Lacken überlackiert werden.

Anwendung

- Holzboden (Sperrholz)
- Radhausschalen
- Seitenteile
- Fahrgestelle
- Auf allen herkömmlichen Untergründen

Verarbeitung

DEKAPHON 958 kann entweder mit einem Pinsel, Saugbecher oder einer Pumpe appliziert werden. Das Sprühen wird luftlos mit einer Produkttemperatur von +15°C bis +20°C empfohlen. Verschmutzte Oberflächen und schmutzige Ausrüstungen können im „frischen“ Zustand mit Wasser gereinigt werden. Geöffnete Gebinde sollten direkt nach der Anwendung des Produktes geschlossen werden.

Vor Verwendung aufrühren!

Haftung

Im Allgemeinen haftet DEKAPHON 958 sehr gut (ohne besondere Vorbehandlung) auf einer Reihe von sauberen, trockenen, staub- und fettfreien Substraten. Es ist immer ratsam, zuvor einen Haftwirkungstest mit den entsprechenden Materialien durchzuführen. Für Eigenschaften bei nicht genannten Substraten

und weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte direkt von Ihren DEKALIN Kundenservice.

Lagerung

DEKAPHON 958 ist nicht frostfest. Unter +5°C nicht lager- oder transportfähig. Die Lagertemperatur muss zwischen +10°C und +30°C liegen. Die Pakete müssen vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärme geschützt werden. Bei kühler und trockener Lagerung können die ungeöffneten Pakete mindestens 12 Monate gelagert werden.

Sicherheitsvorkehrungen

DEKAPHON 958 ist eine wasserbasierte Unterbodenbeschichtung und nach heutigem Wissensstand nicht als giftig eingestuft. Bitte beachten Sie unser aktuelles Materialsicherheitsdatenblatt für weiterführende Informationen.

Transportklassifikation

Bitte beachten Sie unser aktuelles Materialsicherheitsdatenblatt für weiterführende Informationen.

Technische Daten

Farbe (Standard)	Schwarz
Basismaterial	Synthetische Dispersion, Wasser, Füllstoffe, Zusätze
Typ des Films	elastisch
Aushärtung/Abbindung	Verdunstung von Wasser
Spezifische Dichte (20°C), DIN 51757	ca. 1,30 kg / l
Reinigung mit	Wasser (frisch), mechanisch (ausgehärtet)
Verdünner	Wasser (max. 3%)
Feststoffanteil (DIN 53216, 3 Std. bei 120°C)	ca. 63%
Viskosität (20°C)	ca. 5.000 mPas
Temperaturbeständigkeit (ausgehärtet)	- 25°C bis + 100°C
Widerstandsfähig (20°C, ausgehärtet)	Wasser, Salz-Spray, Pilz, Öl, Basen & Säuren
Überlackierbarkeit (20°C, 65% rel. LF)	nach Trocknung (Pre-Test erforderlich)
Salzsprühnebelprüfung (DIN 50021)	> 1.000 Stunden, Ri0 bei 300 µm Trockenschicht
Berührbar trocken (20°C, 65% rel. LF)	ca. 45 Minuten (± 700 µm naß)
Vollständig abgetrocknet (20°C, 65% rel. LF)	ca. 7 Tagen (± 700 µm naß)
Verpackungsgrößen	1 Liter Dose, 20 Liter Hobbock

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.